

Каталог / Топпинг

Пропитка АЛЬФАПОЛ CURE 100



Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +30°C

Время высыхания Не более 2 часов при $t=20^{\circ}\text{C}$ и $\phi=75\%$ до степени 3

Содержание нелетучих веществ 15%

Вид низковязкая полупрозрачная жидкость

Цвет Желто-коричневый

Плотность 0,9 кг/л

Вязкость 13-17 с

АЛЬФАПОЛ CURE 100 - однокомпонентное жидкое средство по уходу за бетоном. Средство образует водонепроницаемую паронепроницаемую плёнку, препятствующую преждевременному высыханию свежеложенных бетонных оснований.


Преимущества

- Эффективная поверхностная обработка, способствующая снижению испарения воды, необходимой для гидратации;
- Повышение износостойкости поверхности в три раза по сравнению с необработанным бетоном;
- Предотвращение пылеобразования;
- Пригодность как для горизонтальных, так и для вертикальных поверхностей;
- Подходит для внутренних и наружных работ

Область применения

- Бетонные, фундаментные плиты
- Несущие стены
- Цветные цементные полы
- Работы, выполняемые цементными материалами, где требуется задержка воды для полной гидратации цементного вяжущего

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!