Каталог / Макрофибра

Дозировка жесткого полимерного волокна:

Расход волокна зависит от назначения бетонной смеси, либо подбирается опытным путем лаборантом на РБУ. Техническое сопровождение строительных объектов включает предоставление всех технических характеристик, необходимой документации по соответствию и качеству продукции.

Ориентировочные нормы расхода:

Расход макрофибры на м3 зависит от проектируемых нагрузок на пол, а так же от толщины плиты и может варьировать от 1 до 3 кг/м3

Технические характеристики

Материал	Смесь пролипропилена с добавлением полиэтилена низкого давления (70%/30%)
Внешний вид	Волокно, скрученное из нескольких нитей (до 22 шт)
Длина волокна	50 мм +- 5мм.
Ширина	1,15 мм(+- 0,5 мм)
Толщина	0,34 мм (+- 0,03мм)
Влажность	2%
Плотность при 20°С г/см3	0,91
Прочность на разрыв, МПа	620
Химическая устойчивость	Полная устойчивость ко всем кислотам, щелочам
Температура размягчения	160 °С
Упаковка	Мешок 6кг, Паллет 360кг
Габариты паллета	Паллет 360 кг (1,3*1,1*1,6м.)
Габариты коробки	Мешок 6 кг (0,5*0,5*0,2 м.)