

Топпинг KINGTOP QUARZ



KINGTOP QUARZ - сухая цементная смесь (кварцевый топпинг), состоящая из портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя, модифицирующих добавок и пигмента. Нанесение «сухой на влажный»

Преимущества

- обладает абразивной и ударной прочностью;
- используется для внутренних и наружных работ;
- полностью готов к применению;
- обладает лёгкостью в применении;
- экологически безопасный;
- не имеет особых требований по уходу;
- экономичный.

Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +25°C

Прочность при сжатии через 28 суток твердения мин. 70 МПа

Максимальная фракция 3,5 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ 0,14 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C


Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Большая

Область применения

- в производственных помещениях
- в теплых и холодных складах
- в автосервисах, паркингах, гаражах
- в торговых центрах и магазинах
- в аэропортах, автостанциях

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!