Топпинг LEVL Top Corund



LEVL Top Corund - Сухой упрочнитель для бетона LEVL Top Corund с корундовым заполнителем - смесь, предназначенная для упрочнения верхнего слоя свежеуложенных бетонных полов.

Преимущества

- совмещение устройства бетонного основания с нанесением финишного покрытия;
- очень высокая прочность и стойкость к истиранию, не пылит;
- разные цвета;
- возможность локального ремонта с использованием LEVL Rem Top.

Область применения

- полы в коммерческих и промышленных зданиях;
- цокольные этажи и полуподвалы;
- цеха;
- гаражи;
- склады;
- места хранения грузов;
- паркинги.

Технические характеристики

Температура применения	Не ниже +5°С
Прочность при сжатии через 28 суток твердения	90 МПа
Максимальная фракция	5 мм
Истираемость на круге истирания ЛКИ-3М	0,35 г/см2
Категория горючести, ГОСТ 30244-94	НГ
Температура эксплуатации	от -40°С до +60°С
Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13	Значительная
Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13	Большая

Технология монтажа топпинговых полов

1. Проверка на готовность объекта к заливке
2. Введение фибры в бетон
3. Укладка фибробетона в опалубку
4. Нанесение топпинга (упрочнителя)
5. Затирка топпинга
6. Покрытие силером
7. Нарезка швов
8. Пол готов!