Топпинг LEVL Top Quartz



LEVL Top Quartz - Сухой упрочнитель для бетона LEVL Top Quartz на основе кварца - смесь, предназначенная для упрочнения верхнего слоя свежеуложенных бетонных полов.

Преимущества

- совмещение устройства бетонного основания с нанесением финишного покрытия
- очень высокая прочность и стойкость к истиранию
- не пылит
- возможность колеровки
- возможность локального ремонта с использованием LEVL Rem Top

Технические характеристики

Температура применения	Не ниже +5°С
Прочность при сжатии через 28 суток твердения	70 МПа
Максимальная фракция	5 мм
Истираемость на круге истирания ЛКИ-3М	0,4 г/см2
Категория горючести, ГОСТ 30244-94	НГ
Температура эксплуатации	от -40°С до +60°С
Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13	Значительная
Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13	Большая

Область применения

- полы в коммерческих и промышленных зданиях;
- цокольные этажи и полуподвалы;
- цеха;
- гаражи;
- склады;
- места хранения грузов;
- паркинги.

Технология монтажа топпинговых полов


1 Проверка на готовность объекта к заливке


2 Введение фибры в бетон


3 Укладка фибробетона в опалубку


4 Нанесение топпинга (упрочнителя)


5 Затирка топпинга


6 Покрытие силером


7 Нарезка швов

Пол готов!