

Каталог / Топпинг

Топпинг цветной MONOPOL TOP 400 БЕЗЫСКРОВЫЙ



Технические характеристики

Температура применения От +5°C до +25°C

Прочность при сжатии через 28 суток твердения 70 МПа

Максимальная фракция До 3 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ 0,14 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94 НГ

Температура эксплуатации от -40°C до +50°C

Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13 Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13 Большая

MONOPOL TOP 400 БЕЗЫСКРОВЫЙ -

сухая смесь на цементной основе для создания безыскровых (искробезопасных) топпинговых полов. Нанесение «сухой на влажный».


Преимущества

- обладает абразивной и ударной прочностью
- используется для внутренних и наружных работ
- полностью готов к применению
- обладает лёгкостью в применении
- экологически безопасный
- не имеет особых требований по уходу
- экономичный
- безыскровый


Область применения

- в производственных помещениях любого назначения
- на объектах хранения ГСМ материалов, взрывчатых веществ
- на промышленных объектах с высокими требованиями пожаро- и взрывоопасности

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!