

Каталог / Топпинг

Топпинг
TOPKraft PRO corund

Технические характеристики

Температура применения

От +10°C до +25°C

Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее

100 МПа

Максимальная фракция

3,5 мм

Истираемость на круге истирания ЛКИ-ЗМ

0,09 г/см²

Категория горючести, ГОСТ 30244-94

НГ

Температура эксплуатации

от -40°C до +50°C

Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13

Значительная

Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13

Большая

TOPKraft PRO corund - это смесь алитового портландцемента марки М500, корундового наполнителя, фракционного очищенного кварцевого наполнителя, суперпластификатора BASF и специальных добавок. Нанесение «сухой на влажный».


Преимущества

- высокая износостойкость
- упрочнённый слой составляет единое целое с бетонным основанием. В процессе эксплуатации исключается отслоение упрочнённого слоя
- водонепроницаемость (оптимальное закрытие поверхностных пор)
- исключается необходимость устройства выравнивающего слоя
- возможность колеровки
- простота в обслуживании

Область применения

- высокая износостойкость;
- упрочнённый слой составляет единое целое с бетонным основанием;
- водонепроницаемость;
- исключается необходимость устройства выравнивающего слоя;
- возможность колеровки;
- простота в обслуживании.

Технология монтажа топпинговых полов



Проверка на готовность объекта к заливке



Затирка топпинга




Введение фибры в бетон




Покрытие силером



Укладка фибробетона в опалубку



Нарезка швов



Нанесение топпинга (упрочнителя)



Пол готов!