Каталог / Топпинг

Топпинг
TOPKraft corund

TOPKraft corund - представляет собой смесь алитового портландцемента, фракционного кварцевого наполнителя, суперпластификатора и специальных добавок. TOPKraft Corund поставляется в виде предварительно смешанной сухой смеси для непосредственного использования по принципу «сухой на мокрый».

Преимущества

- высокая износостойкость
- упрочнённый слой составляет единое целое с бетонным основанием. В процессе эксплуатации исключается отслоение упрочнённого слоя
- водонепроницаемость (оптимальное закрытие поверхностных пор)
- исключается необходимость устройства выравнивающего слоя
- возможность колеровки
- простота в обслуживании

Технические характеристики

Температура применения	От +10°С до +25°С
Прочность на сжатие в возрасте 28 сут., не менее	80 МПа
Максимальная фракция	3,5 мм
Истираемость на круге истирания ЛКИ-3М	0,1 г/см2
Категория горючести, ГОСТ 30244-94	НГ
Температура эксплуатации	от -40°С до +50°С
Интенсивность механических воздействий по СНиП 2.03.13	Значительная
Интенсивность воздействия жидкостей по СНиП 2.03.13	Большая

Область применения

- Производственные помещения
- Складские и торговые площадки
- Таможенные терминалы
- Спортивные комплексы

Технология монтажа топпинговых полов

1. Проверка на готовность объекта к заливке
2. Введение фибры в бетон
3. Укладка фибробетона в опалубку
4. Нанесение топпинга (упрочнителя)
5. Затирка топпинга
6. Покрытие силером
7. Нарезка швов

Пол готов!